

# 軽質膜防錆

## JYFX-06

春日井市細木町1-16-1  
株式会社  
TEL 0568-33-5211

⊕

性状	外 観	淡黄色低粘度液体
	比 重	0.8 15/4℃
	粘 度 @30℃	1.5 c S t
	引火点	>60℃ (PM)
	流動点	-15℃
	膜 厚 @20℃	1.0 μ m
	防錆試験	
	屋 内	1ヶ月以上
	格 納	格納箱1ヶ月以上
	水置換	水置換性あり
	除去性	アリカリ、石油系溶剤により除去可能
用途	鑄造品、鍛造品等の短期防錆用 熱処理品の水置換に	
使用方法	原液使用で、浸漬、又はシャワー塗布とします。	
特長	＊水置換性が強い。 ＊軽質で残油感がなく清潔。 ＊乾燥が早い。	
成分	石油スルホネート、脂肪酸塩、脂肪族系潤滑油、石油系溶剤	
関係法規	危険物第4類第2石油類	
取扱注意	＊工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。 ＊皮膚に付いたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください。	
包装	20 L (石油缶)	200 L (ドラム缶)